

CHEF COLLECTION



IDEAL PARA

- Profesionales del sector de la restauración.
- Producto multifuncional que puede ser llevado de diferentes maneras según la actividad.
- Recomendado como pieza básica del uniforme para preservar todos los estándares de sanidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95% RECYCLED
POLYESTER



ULTRALIGHT



MOISTURE
MANAGEMENT



QUICK
DRY



POLYGIENE
(antibacterial growth)



COOLING
EFFECT



DIMENSIONES



COMPOSICIÓN DEL TEJIDO

95% Poliéster Reciclado.
5% Elastano.



PACKAGING



SIMBOLOS MANTENIMIENTO



COOLNET
Masa laminar:

EN 12127:1997

 154 g/m² ± 5 %

Permeabilidad al aire

EN ISO 9237:1995

507,31 mm/s ± 10 %

Resistencia térmica (RCT):

EN ISO 11092:2014

 0,0205 m²K/W ± 10 %

Resistencia al vapor de agua (RET):

EN ISO 11092:2014

 2,28 m²Pa/W ± 10 %

Determinación de la fuerza de rotura y elongación

EN ISO 13934-1:2013

PROMEDIO DE FUERZA MÁXIMA		PROMEDIO DE ELONGACIÓN	
LONGITUDINAL	290 N ± 10 %	LONGITUDINAL	195% ± 10 %
TRANSVERSAL	170 N ± 10 %	TRANSVERSAL	395% ± 10 %

Resistencia al estallido (después de 5 lavados):

EN ISO 13938-1:1999

131 kPa ± 10 %

Determinación de las variaciones dimensionales de los tejidos

EN ISO 5077:2008

LONGITUDINAL < ±3%

TRANSVERSAL < ±3%

Programa de lavado 4N (Ta=40 ±3°C) según ISO 6330:2012

Resistencia a la formación de Pilling

ISO 12945-2:2001

2 - 3 2000 CICLOS

Escala de 1 a 5. 1 es "Pilling muy severo" i 5 es "Sin formación de Pilling".

Resistencia a la abrasión:

EN ISO 12947-2:2016

Presión del ensayo: 9kPa

>100000 CICLOS

Hasta que se rompe un hilo

Rangos de solidez:

Solidez de las tinturas al lavado

EN ISO 105-C06:2010

3 - 4 *

Solidez del color a la transpiración (Acida & Alcalina):

EN ISO 105-E04:2013

ALCALINA	4 - 5 *
ACIDA	4 - 5 *

Solidez de las tinturas al frote (Seco & Mojado)

EN ISO 105-X12:2016

SECO	4 - 5 *
MOJADO	4 - 5 *

Solidez de las tinturas al agua de mar:

EN ISO 105-E02:2013

4 - 5 *

Solidez de las tinturas a la luz

EN ISO 105-B02:2014 Método 2

4**

* Rango de solidez comprendido entre los valores 1 y 5, en el cual 1 es "MUY DEFICIENTE" y 5 es "EXCELENTE"

** Rango de solidez comprendido entre los valores 1 y 8, en el cual 1 es "MUY DEFICIENTE" y 8 es "EXCELENTE"